

21.09 - NEUCESEALING FLOOR 300 EP SOLVENTE - Incoloro - Sellado Auto Alisante para Microneuce Pavimentos

CONSIDERACIONES: O NEUCESEALING FLOOR 300 EP es un ligante de dos componentes, a base de resinas epoxi de baja viscosidad. Tiene buenas características, como un buen poder aglutinante para superficies inconsistente y un buen relleno.

PROPIEDADES:

- Buena adherencia.
- Elevada dureza y mucha durabilidad.
- Elevada capacidad de penetración.
- Fácil de aplicar.
- 100% de sólidos

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidad de la solución base**..... 1.100 ± 0,10
- **Viscosidad de la solución base**..... 65-85 ku (25°C)
- **Cor**.....Incoloro
- **Sólidos de volumen** Aprox. 100%
- **Duración de la mezcla** 15-30 min
- **Tiempo de espera entre manos**.....Min. 12 horas
Máx.48 horas
- **Endurecimiento Transitable**..... 24-48 horas
 - Cargas ligeras** 3-4 días
 - Cargas pesadas** 7-8 días
- **COV (compuesto orgánicos volátiles)**...^{a)} Valor limite UE para este produto cat. (A/j) 500 g/l (2010). Este producto contiene no máximo 138 g/l COV.

UTILIZACIÓN: Dadas sus características, se utiliza como sellador de resina auto-alisante para pisos en el Sistema Microneuce.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Proporción de mezcla en peso:

NEUCEFLOOR 300 EP.....2 Partes

ENDURECEDOR

NEUCEFLOOR 300 EP.....1 Parte

Los dos componentes deben mezclarse intensamente, respetando las proporciones indicadas, con la ayuda de un taladro eléctrico de rotación lenta (300-400 rpm) durante 3-5 minutos.

Tenga atención que la vida útil puede variar entre 15 a 30 minutos dependiendo de la temperatura del ambiente.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Imprimación / Sellador:

En el piso cubierto con Sistema Microneuce, aplique una capa de Neucefloor Sealer 110 EP o Wetprimer y déjelo secar de 8 a 12 horas,

ESQUEMAS DE APLICACIÓN:

Proceder a la aplicación de una capa general de NEUCESEALING FLOOR 300 EP SOLVENTE - Incoloro - Sellador Auto alisante para Microneuce Pavimentos, en toda la superficie mediante llana dentada, extendiendo una capa uniforme, con el paso regular del rodillo de púas para extraer el aire ocluido y déjelo secar durante 48 horas.

Finalmente aplicar de dos o tres manos, con el producto Neucessealing Floor Finish PU Ultra Resistente en el brillo a definir, uniformemente aplicado en capa fina, (no se puede aplicar exceso de producto por capa), con intervalo de secado entre capas de 24 horas en condiciones normales de humedad y temperatura para obtener un recubrimiento homogéneo.

Consulte el Documento de Aplicación del Sistema Microneuce

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Temperatura Mínima: 10°C
Máxima: 45°C

Para evitar La condensación de humedad durante la aplicación, secado y curado del producto, la temperatura del soporte debe estar al menos 3°C encima del punto de rocío.

Humedad relativa máxima: 80%

RENDIMIENTO

Consumo aproximado 1.5-2.0 Kg/m²/mm.

LIMPIEZA DEL MATERIAL:

Con “DILUENTE EPÓXI” o “DILUENTE CELULOSO”, inmediatamente después de la aplicación.

PRECAUCIONES:

En obras de interior, como edificios de producción y almacenes, se deben tomar medidas para ventilar el ambiente.

Es recomendable utilizar ropa de trabajo adecuada, guantes y gafas protectoras, ya que el producto puede provocar irritaciones cutáneas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Para más información es imprescindible consultar la **Ficha de Seguridad**.

ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE:

Los envases deben mantenerse debidamente cerrados, en condiciones ambientales suaves de humedad y temperatura. El producto se tiene que gastar en orden cronológica de suministro.

Úselo, preferencialmente, hasta 1 año después de la fecha de fabricación, pudiendo usarse después de esa fecha, siempre que exista una fácil homogeneización del producto.

Se suministra en las siguientes cantidades:

**Componente A: NEUCESEALING FLOOR 300 EP
SOLVENTE - Incoloro -Sellado Auto alisante para
Microneuce Pavimentos – 20 Kg**

**Componente B: Endurecedor NEUCESEALING FLOOR 300
EP SOLVENTE – Incoloro – 10 Kg**

Nota a): El valor de COV mencionado anteriormente se refiere al producto listo para su usar, según las características técnicas recomendadas por nosotros. Nos somos responsables de otras mezclas hechas con el producto. Llamamos especial atención a todos nuestros agentes para la responsabilidad que incurren en el incumplimiento de lo que determina la Directiva 2004/42/CE.