

19.04 – MICRONEUCE BASE RAE - 2 Componentes

Argamassa de Base para Superfícies Horizontais e Verticais Irregulares em Altas Espessuras

CONSIDERAÇÕES:

MICRONEUCE – Argamassa de Base RAE, é uma argamassa de regularização, formulada com base em copolímeros especiais de base aquosa, cargas e agregados grossos e fibras de poliamida, seleccionados que lhe proporcionam muito boa ligação com o cimento e aditivos que lhe vão conferir uma boa aderência ao suporte.

É utilizado na fase de regularização do suporte.

É composto por 2 componentes, componente A em pasta / o componente B inerte.

PROPRIEDADES:

- Boa capacidade de enchimento.
- Boa capacidade de penetração.
- Elevada dureza depois de seco
- Aplicável no interior e no exterior.
- Fácil aplicação.

CARACTERÍSTICAS:

- **Aspecto** – Componente - A - Pasta
Componente – B - Pó / Inerte
 - **Cor** – Componente – A – Pasta Branca
Componente - B - Pó / Inerte Cinza ou Branco
 - **Densidade** - $1,490 \pm 0,10 \text{ Kg/dm}^3$
 - **Aspecto** – Pasta . - Secagem total do composto:
 - **Tempo de vida da pasta** - 2-3 horas
 - **Tempo de espera para recobrir** c- 10 a 15 dias o revestimento final
 - **Tempo aberto** - 30'
 - **Espessura de aplicação** – 1 cm até 5 cm
 - **Elevadas resistências mecânicas.**
 - **Excelente aderência à maioria dos materiais de construção (betão, pedra, alvenaria de tijolo, etc.).**
- Não é corrosivo, nem tóxico.

COV (compostos orgânicos voláteis)^a) Valor limite UE para este produto cat. (A/g) 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 6 g/l COV.

UTILIZAÇÃO:	MICRONEUCE – Argamassa de Base RAE Componente A, misturado na proporção de 4:1 (em peso) com o Componente B, constitui uma argamassa adequada para regularizar, em elementos de betão, cimento, cerâmicos e, na horizontal ou vertical, com apenas uma espessura de 10 a 50 mm.
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:	O suporte tem de estar resistente, estável, plano, limpo e seco. Eliminar saliências e sobre espessuras, zonas friáveis e pouco resistentes, eliminar também qualquer tipo de revestimento orgânico ou pouco absorvente. Verificar sempre o grau de aderência sobre suportes decapados, suportes pintados, fachadas com revestimento cerâmico, ladrilhos, rebocos polvorentos e betão, e aplicar 1 demão de IMPERNEUCE, misturado nas devidas proporções com cimento.
PREPARAÇÃO DA ARGAMASSA:	Misturar mecanicamente 1 embalagem de 20 Kg de MICRONEUCE – Argamassa de Base RAE Componente A com 5 Kg de MICRONEUCE Argamassa de Base RAE Componente B, até obter uma pasta sem grumos de consistência plástica.
MODO APLICAÇÃO:	A constituição e planimetria superficial do suporte são importantes para um bom acabamento. Depois de se analisar o suporte e de preparar a sua superfícies, proceder á aplicação do MICRONEUCE – Argamassa de Base RAE, introduzindo armadura de Rede de Fibras de Vidro de 80 ou de 160 gramas de imediato, através de espátula ou talocha de inox, em condições normais de humidade e temperatura de forma a obter um revestimento homogéneo e deixar secar 48 horas. Proceder á segunda camada de forma a deixar a superfície devidamente regularizada e deixar secar bem.
RENDIMENTO: (do composto)	Consumo orientativo aprox. de 1,835 kg/m ² por mm de espessura.

LIMPEZA DO MATERIAL:

Com água, imediatamente após a aplicação.

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Temperatura de aplicação: 5°C a 30°C.

Não aplicar com tempo chuvoso ou forte calor, com ventos fortes, sobre suportes gelados e em degelo.

Não aplicar sobre suportes friáveis ou pouco resistentes.

- **Humidade da superfície < 4 %**
- **Humidade relativa < 80%**
- **Temperatura ambiente e da superfície entre 10°C e 25°C**

PRECAUÇÕES:

O “**MICRONEUCE – Argamassa de Base RAE**” não apresenta riscos para a saúde.

Manter fora do alcance das crianças.

Para mais informações é fundamental a consulta da **Ficha de Segurança** do mesmo.

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:

Devem conservar-se nas embalagens originais devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento. Utilizá-lo, preferencialmente, até 1 anos após a data de fabrico.

É fornecido em “**MICRONEUCE – Argamassa de Base RAE** Componente A” em lata de 20 Kg
Componente B” em lata de 5 Kg.