

20.03 – MICRONEUCE P10– Argamassa de revestimento decorativo bicomponente

CONSIDERAÇÕES:



MICRONEUCE, é um revestimento altamente decorativo e estético de base cimentícia que contém na sua formulação polímero fibrado, agregados seleccionados, adjuvantes químicos e aditivos de última geração, que lhe vão conferir uma boa resistência á água e a fissuração, aderência ao suporte e elevada resistência ao impacto e abrasão. É composto por 2 componentes, componente A em pó e o componente B em líquido.

Ideal para a renovação de espaços ou obras novas, em betão, cimento, gesso, madeira, elementos cerâmicos e metal, onde se pretende um acabamento heterogêneo e liso de uma parede ou pavimento, interior ou exterior.

PROPRIEDADES:

O “**MICRONEUCE**” confere às argamassas:

- Revestimento contínuo, decorativo sem juntas.
- Acabamento liso com aspecto natural e ecológico.
- Revestimento interior e exterior.
- Excelente resistência a alcalinidade.
- Alta resistência mecânica.
- Grande capacidade de aderência ao suporte.
- Aplicável no interior e no exterior.
- Fácil aplicação.

CARACTERÍSTICAS:

- | | | |
|--|---------|-------------------------|
| – Aspecto | comp. A | Pó/ Inerte |
| | comp. B | Líquido |
| – Cor | comp. A | Cinza / cores catálogo |
| | comp. A | Branco / Extra catálogo |
| – Aderência inicial (betão) | | 1.0 N/mm ² |
| – Tempo de vida da pasta | | 2-3 horas |
| – Tempo de espera entre camadas | | 1 hora (no mínimo) |
| – Tempo de espera para recobrir c/ o revestimento final | | 5 a 7 dias |
| – Tempo aberto | | 30' |
| – Densidade | | 1,470±0,10 |
| – Espessura de aplicação | | 0,5-3,0 mm |

Nota: Resultados obtidos em condições standart. Estes tempos poderão variar em função da temperatura de aplicação (ou seja, aumentar com temperaturas baixas e diminuir com temperaturas altas).

- UTILIZAÇÃO:** MICRONEUCE P10 Componente A, misturado na proporção correta com MICRONEUCE Componente B, constitui uma argamassa adequada para revestir/ decorar em contínuo elementos de betão, cimento, gesso, madeira, cerâmicos e metal, na horizontal ou vertical, com apenas uma espessura de 2-3 mm.
Versátil e de fácil manuseamento, este sistema constitui a solução ideal para a decoração de lojas, escritórios, moradias, etc, em espaços exteriores e interiores, como sendo, cozinhas, salas, quartos, casas de banho, passeios, móveis, bases de duche, etc..
- PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:** O suporte tem de estar resistente, estável, plano, limpo e seco.
Eliminar saliências e sobre espessuras, zonas friáveis e pouco resistentes, eliminar também qualquer tipo de revestimento orgânico ou pouco absorvente.
Verificar sempre o grau de aderência sobre suportes decapados, suportes pintados, fachadas com revestimento cerâmico, ladrilhos, rebocos polvorentos e betão, neste caso, é aconselhável aplicar 1 demão de **IMPERNEUCE**, misturado nas devidas proporções com cimento.
Em suportes com irregularidades superficiais aplicar **Microneuce – Argamassa de base**.
- PREPARAÇÃO DA ARGAMASSA:** Misturar mecanicamente.
Microneuce P10 Componente A -Pó/ Inerte Cinza + Componente B – Líquido numa proporção **1:1 (em peso)**

Microneuce P10 Componente A -Pó/ Inerte Branco + Componente B – Líquido numa proporção **3:4 (em peso)**

Nota: A proporção de inerte pode ser reduzida de cerca de 10% a 15% para que a mistura se torne mais fluida.
- MODO APLICAÇÃO:** A constituição e planimetria superficial do suporte são importantes para a decoração desejada.
Depois de se analisar o suporte e de preparar a sua superfície, proceder á aplicação da primeira camada da argamassa de **MICRONEUCE P10** com uma palustra de aço inox.
Nesta primeira camada poderá ser incorporada uma armadura de rede de 80 gramas/m² se assim o suporte necessitar, deixar secar 24 horas.
Aplicar mais duas a três camadas de **MICRONEUCE P10**, com tempo de secagem entre camadas de 24 horas.
Após a aplicação da última camada de **MICRONEUCE P10** deixar o sistema secar 10 a 15 dias antes de se aplicar o acabamento que funcionará como protetor de superfície.
Aplicar 3 demão de **NEUCESEALING FINISH** ou **NEUCESEALING FLOOR FINISH PU** na cor desejada.

Após concluir a aplicação de Neucesealing Finish / Neucesealing Floor Finish PU, deixe secar por 3 a 4 semanas em condições normais de humidade e temperatura em zonas de contato direto com humidade.

RENDIMENTO: (do composto)	Sobre suporte com textura lisa ----- 1,400 a 1,750 Kg/m ² Sobre suporte com textura rugosa ----- 2,0 a 2.5 Kg/m ²
LIMPEZA DO MATERIAL:	Com água, imediatamente após a aplicação.
RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO:	Temperatura de aplicação: 5°C a 30°C. Não aplicar com tempo chuvoso ou forte calor, com ventos fortes, sobre suportes gelados e em degelo. Não aplicar sobre suportes friáveis ou pouco resistentes.
PRECAUÇÕES:	O “ MICRONEUCE ” não apresenta riscos para a saúde. Manter fora do alcance das crianças. Para mais informações é fundamental a consulta da <u>Ficha de Segurança</u> do mesmo.
ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:	Devem conservar-se nas embalagens originais devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento. Utilizá-lo, preferencialmente, até 1 anos após a data de fabrico. É fornecido em grupos de 2 embalagens, nas seguintes condições; Microneuce P10 Componente A – Pó/ Inerte Cinza em embalagens de 25 Kg e 5 Kg Microneuce P10 Componente B - Líquido em embalagens de 25 Kg e 5 Kg Microneuce P10 Componente A – Pó/ Inerte Branco em embalagens de 18,5 Kg e 3.7 Kg Microneuce P10 Componente B - Líquido em embalagens de 25 Kg e 5 Kg