

20.03 – MICRONEUCE P10– Mortier de Revêtement Décoratif de Deux Composants

CONSIDERATIONS:



MICRONEUCE, est un revêtement décoratif et esthétique à base de ciment qui contient au sein de sa formulation du polymère de fibre, des agrégats sélectionnés, adjuvants chimiques et additifs de dernière génération, qui vont lui conférer une bonne résistance à l'eau et à la fissuration, adhésion au support et une haute résistance à l'impact et abrasion. Il comprend deux composants, le composant A en poudre / inerte et le composant B en liquide.

Idéal pour la rénovation d'espaces ou de nouveaux chantiers, en béton, ciment, plâtre, bois, éléments céramiques et métal, où une finition hétérogène et lisse du mur ou du sol est prétendue, en intérieur ou extérieur.

PROPRIÉTÉS:

“**MICRONEUCE**” confère aux mortiers :

- Revêtement continu, décoratif sans joints.
- Finition lisse avec un aspect naturel et écologique.
- Revêtement intérieur et extérieur.
- Excellente résistance à l'alcalinité.
- Haute résistance mécanique.
- Grande capacité d'adhérence au support.
- Applicable à l'intérieur et extérieur.
- Application facile.

CARACTERISTIQUES:

- **Aspect**.....comp. A — Poudre / Inerte
comp. B — Liquide
- **Couleur**.....comp. A — Poudre / Inerte Grise / Couleurs Catalogue
comp. A — Poudre / Inerte Blanche / Extra Catalogue
- **Adhérence initiale (béton)**1.0 N/mm²
- **Durée de vie de la Pâte**2-3 heures
- **Temps d'attente entre les couches**1 heure (minimum)
- **Temps d'attente pour couvrir** 5 à 7 jours
avec le revêtement final
- **Temps ouvert** 30'
- **Densité**1,470±0,10
- **Épaisseur de l'application** 0,5-3,0 mm

Note: Résultats obtenus dans des conditions standard. Ces mesures de temps peuvent changer selon la température d'application (c'est-à-dire, augmenter avec des températures faibles et baisser avec des températures élevées).

UTILISATION:

MICRONEUCE P10 Composant A, mélangé selon la proportion correcte avec **MICRONEUCE Composant B**, constitue un mortier approprié pour le revêtement/ la décoration continu d'éléments de béton, ciment, plâtre, bois, céramique et métal, horizontalement ou verticalement, avec une épaisseur d'à peine 2-3mm.

Versatile et facile d'utiliser, ce système constitue une solution idéale pour la décoration de boutiques, bureaux, logements, etc, dans des espaces extérieurs et intérieurs, comme des cuisines, salons, chambres, salles de bain, chemins, meubles, bases de douches., etc...

**PREPARATION
DE LA SURFACE:**

Le support doit être résistant, stable, plat, propre et sec.
Éliminer les saillies et les surépaisseurs, zones friables et peu résistantes.
Éliminer tout type de revêtement organique ou peu absorbant.
Vérifier toujours le degré d'adhésion sur les supports poncés, supports peints, façades avec du revêtement céramique, tuiles, crépi poudreux et béton. Dans ces cas, nous conseillons l'application d'1 couche d'**IMPERNEUCE**, mélangée avec du ciment dans les proportions appropriées.
Dans le cas de supports présentant des irrégularités, appliquer **Microneuce – Mortier de base**.

**PRÉPARATION DU
MORTIER:**

Mélanger mécaniquement.
Microneuce P10 Composant A – Poudre / Inerte Grise + Composant B – Liquide selon la proportion **1:1 (en poids)**

Microneuce P10 Composant A - Poudre / Inerte Blanche + Composant B – Liquide selon la proportion **3:4 (en poids)**

Remarque: La proportion d'inerte peut être réduite d'environ 10% à 15% afin que le mélange devienne plus fluide.

**CONDITIONS
D'APPLICATION:**

La constitution et la planimétrie superficielle du support sont importantes pour la décoration souhaitée.

Après analyse du support et préparation des surfaces, procéder à l'application de la première couche de mortier de **MICRONEUCE P10** avec une truelle d'acier inoxydable.

Appliquer deux à trois couches supplémentaires de **MICRONEUCE P10**, avec un temps de séchage de 24 heures entre chaque couche.

Après l'application de la dernière couche de **MICRONEUCE P10**, laisser sécher le système pendant 10 à 15 jours avant d'appliquer la finition qui fonctionnera comme un protecteur de surface.

Appliquer 3 couches de **NEUCESEALING FINISH** ou **NEUCESEALING FLOOR FINISH PU** dans la couleur souhaitée.

Après avoir terminé l'application de Neucesealing Finish / Neucesealing Floor Finish PU, laisser sécher pendant 3 à 4 semaines dans des conditions normales d'humidité et de température dans les zones de contact direct avec l'humidité.

**RENDEMENT:
(du composant)**

Sur support de texture lisse ----- 1,400 à 1,750 Kg/m²
Sur support de texture rugueuse ----- 2,0 à 2.5 Kg/m²

**NETTOYAGE DU
MATÉRIEL:**

Avec de l'eau, immédiatement après l'application

**RECOMMANDATIONS
D'UTILISATION:**

Température d'application : 5°C à 30°C.

Ne pas appliquer par temps pluvieux ou forte chaleur, avec des vents forts, sur des supports gelés et en dégel.

Ne pas appliquer sur des supports friables ou peu résistants.

PRÉCAUTIONS:

“**MICRONEUCE**” ne présente pas de risques pour la santé.

Maintenir hors de la portée des enfants.

Pour plus d'informations, nous vous invitons à lire notre **Fiche de Sécurité**.

**STOCKAGE
ET EMBALLAGE:**

Les emballages doivent être conservés dûment fermés, avec des conditions ambiantes de température et humidité favorables, et le produit utilisé par ordre chronologique d'approvisionnement.

L'utiliser, de préférence, jusqu'à 1 an après la date de fabrication.

Fourni en groupes de 2 emballages, selon les conditions suivantes :

Microneuce P10 Composant A – Poudre / Inerte Grise en emballages de 25 Kgs et 5 Kgs

Microneuce P10 C Composant B - Liquide en emballages de 25 Kgs et 5 Kgs

Microneuce P10 Composant A – Poudre / Inerte Blanche en emballages de 18,5 Kgs et 3.7 Kgs

Microneuce P10 Composant B - Liquide en emballages de 25 Kgs et 5 Kgs