

14.05 – NEUCEXTRA – Esmalte Sintético Interior / Exterior

CONSIDERAÇÕES:



Formulado com resinas alquídicas longas em óleo, o “NEUCEXTRA” é um esmalte de usos gerais com bom brilho para utilização no interior e no exterior. É afinável no sistema BIG MIX.

PROPRIEDADES:

- Fácil aplicação e boa aderência.
- Bom brilho e bom poder de cobertura.
- Boa dureza e boa lacagem.
- Boa resistência à intempérie.

CARACTERÍSTICAS:

Densidade.....1,180±0,10
Viscosidade.....200 ± 30” Ford IV (20°C)
Cor.....Branca, as do catálogo e outras.
Acabamentos.....Brilhante, meio brilho e fosco.
Secagem superficial.....4 a 6 horas.
Secagem profundidade.....± 24 horas.
Sobrepintura.....± 24 horas.
COV (compostos orgânicos voláteis)....^{a)} Valor limite UE para este produto cat. (A/d) 300 g/l (2010). Este produto contém no máximo 300 g/l COV

UTILIZAÇÃO:

O “NEUCEXTRA” é adequado para a pintura de acabamentos sobre ferro, madeira e carapas, quer no interior quer no exterior. Dada a sua enorme versatilidade é muito utilizado em construção civil proporcionando ótimos acabamentos decorativos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

As superfícies em madeira devem estar secas, limpas, devidamente “aparelhadas” com uma demão de “NEUCECAPA- Sub-Capa Universal” e convenientemente lixadas (lixa fina), antes da aplicação do “NEUCEXTRA”.

As superfícies em ferro devem estar convenientemente protegidas com o respectivo “PRIMÁRIO ANTICORROSIVO” e subsequente “NEUCECAPA- Sub-Capa Universal” (quando necessária), antes da aplicação do “NEUCEXTRA”.

A “CARAPAS” deve estar perfeitamente seca e dura antes da aplicação do “NEUCEXTRA”.

No caso de repinturas deve remover-se toda a tinta que esteja a esfoliar e efectuar uma lixagem geral antes da aplicação do esmalte de acabamento.

- APLICAÇÃO:** Homogeneizar bem o produto antes de o aplicar.
É aplicado à trincha, rolo ou pistola, em duas demãos convenientemente diluídas e intervaladas de 12 a 24 horas. Contudo, nalgumas cores e em casos em que a cor final contrasta fortemente com a do suporte poderá ser necessário o uso da sub- capa à cor adequada ou a aplicação de 3 demãos de esmalte.
Uma lixagem suave entre demãos proporciona bons acabamentos.
- DILUIÇÃO:** É feita com “DILUENTE SINTÉTICO” nas seguintes proporções aproximadamente:
- Trincha.....5 a 10%.
Pistola.....10 a 15%.
- RENDIMENTO:** Em média e por demão 8 a 10 m²/litro, dependendo da forma de aplicação e da superfície.
- LIMPEZA DO MATERIAL:** Com “DILUENTE SINTÉTICO” logo após a aplicação.
- PRECAUÇÕES:**
- Aplicar em locais com boa renovação de ar.
 - Quando aplicada à pistola, utilizar máscara.
 - Produto inflamável. No caso de contacto com os olhos ou com a pele lavar abundantemente com água.
 - Tóxico por inalação ou ingestão
- RECOMENDAÇÕES:** Não aplicar o produto com temperaturas inferiores a 5°C ou humidade ambiente elevada.
- ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:** Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.
Utilizá-lo, preferencialmente, até 1 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.
É fornecido em embalagens de 0.25, 0.75, 4, e 20 litros.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento para a responsabilidade que incorre ao não respeitar o que a Directiva 2004/42/CE determina.