

F1 – MASSE CARAPAS – Revêtement d'Intérieurs

CONSIDÉRATIONS:



Cette masse se base sur une mixture de dispersions aqueuses, pigments et charges sélectionnées de manière à lui conférer toutes les caractéristiques de remplissage, élasticité et dureté d'une bonne masse acrylique.

PROPRIÉTÉS :

- Application facile et bonne adhérence.
- Bon remplissage et grande malléabilité.
- Bon rendement et bonne blancheur.
- Bonne dureté.

CARACTÉRISTIQUES:

- **Densité**.....1,600 ± 0,10
- **Viscosité**.....210 ± 25 Poises (25°C)
- **Couleur**.....Blanc
- **Aspect**.....Pâteux
- **Finition**.....En forme de larmes
- **Séchage au toucher**.....6 à 12 heures
- **Séchage en profondeur**.....24 à 48 heures
- **Peinture**.....Après être bien sèche
- **Teneur en CIT/MIT**.....< 15 ppm
- **COV (composants organiques volatils)....** ^{a)} Valeur limite UE pour ce produit, cat. (A/g) 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 26 g/l COV.

UTILISATION :

Recommandée essentiellement pour le revêtement des lambris, lorsque l'on prétend transmettre à cette zone de la paroi une finition avec un relief propre et simultanément corriger certaines imperfections.

“MASSE CARAPAS”, après être sèche et dure, est aussi un excellent support pour les diverses peintures laques de finition, des chimio-résistants, peintures laques époxy de base solvant ou aqueuse ou de caoutchouc chloré, aux peintures laques traditionnelles de racine acrylique aqueuse.

PRÉPARATION DE LA SURFACE:

Les parois doivent être convenablement propres, sèches, dures et sans sables mal adhérents.

ISOLEMENT DE LA SURFACE :

Avant l'application de la "MASSE CARAPAS" nous recommandons comme isolements spéciaux :

- Une couche de "PLIONEUCE PRIMAIRE"- Sans dilution.
- Une couche de "HYDRONEUCE PRIMAIRE" – sans dilution.

APPLICATION :

Bien homogénéiser le produit avant de l'appliquer.
L'application est faite en une seule couche. Elle est étalée avec une brosse appropriée en petites zones, de façon uniforme; et ensuite, utiliser un rouleau en caoutchouc approprié pour lui conférer du relief.
La dernière "roulade" devra être faite de bas en haut.
En diluant légèrement la "MASSE CARAPAS", on obtient un relief plus arrondi et abattu.

DILUTION :

Avec de l'eau si nécessaire.

RENDEMENT :

En moyenne 1 Kg/m².

NETTOYAGE DU MATÉRIEL:

Avec de l'eau, juste après l'application.

PRÉCAUTIONS :

Ce produit n'est pas irritant, ni ne présente de risque de sensibilisation en contact avec la peau, Même s'il ne présente pas de risques pour la santé, il est conseillé de le maintenir hors de la portée des enfants. Pour plus d'informations, la consultation de la Fiche de Sécurité du produit est fondamentale.

RECOMMANDATIONS :

Eviter l'application par un temps froid ou pluvieux, en raison d'un séchage plus long.
Ne pas appliquer la peinture laque de finition sans que la "MASSE CARAPAS" soit bien sèche ; elle pourrait occasionner des "pelages" postérieurs.

STOCKAGE ET EMBALLAGE:

Les emballages doivent être conservés dûment fermés, avec des conditions ambiantes de température et humidité favorables, et le produit utilisé par ordre chronologique d'approvisionnement.
L'utiliser, de préférence, jusqu'à 2 ans après la date de fabrication, pouvant être utilisé après cette date, à partir du moment qu'une homogénéisation facile du produit puisse se vérifier.
Il est fourni en emballages de 7,5 et 25 Kg.

- Note a) : La valeur du COV précédemment mentionné dit respect au produit prêt à être utiliser, conformément aux caractéristiques techniques par nous recommandées. Nous ne nous responsabilisons pas pour d'autres mélanges faits au produit. Nous attirons spécialement l'attention à tous nos agents pour la responsabilité qu'ils encourent en ne respectant pas ce que la Directive 2004/42/CE détermine.