

S11 – NEUCEPARKET 100 (Barniz Poliuretano para Suelos - 1 Componente)

CONSIDERACIONES:



Este barniz es formulado con base en resinas de poliuretano de un solo componente siendo endurecido por reacción con la humedad del aire ambiente.

Condiciones climáticas amenas son fundamentales para la obtención de un buen acabado y brillo.

PROPIEDADES:

La película, después de seca, presenta las siguientes propiedades:

- Buena resistencia química, mecánica y al agua.
- Buen brillo y dureza.
- Buena adherencia.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidad**..... 1,010 ± 0,10
- **Viscosidad**..... 30 ± 5" Ford IV (20 °C)
- **Color**..... Incoloro
- **Acabado**..... Brillante, Medio brillo
- **Secado superficial**..... ± 1 hora
- **Secado Profundidad**..... ± 24 horas
- **Intervalo entre camadas**..... ± 24 horas
- **Endurecimiento total**..... ± 48 horas
- **COV (compuestos orgánicos volátiles)**....^{a)} Valor limite UE para este producto cat. (A/i) 600 g/l (2007). Este producto contiene en lo máximo 482 g/l COV (Brillante) y 600 g/l (M/B).

UTILIZACIÓN:

Es especialmente recomendado para el embarnizado de pavimentos en madera (suelos, parket, taco, etc.). Aplicase todavía en el embarnizado de: muebles de madera en interiores, revestimientos de paredes y techos en madera y en todas las situaciones en que la madera tenga que poseer un embarnizado con resistencia química y mecánica.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie de madera nueva debe estar bien seca, limpia y convenientemente lijada, debiendo el polvo del lijado ser removido (por aspiración, con plumero, etc.).

En el caso de maderas anteriormente embarnizadas, debe efectuarse un buen lijado seguido siempre de remoción cuidadosa del polvo y respectivo desengrasado. Se el barniz está degradado, debe efectuarse un raspado cuidadoso para eliminarlo totalmente.

En el caso de suelos encerados debe asegurarse una completa remoción de la cera pues cualquier vestigio de esta irá afectar la

adherencia y el acabado final.

- APLICACIÓN:** La aplicación es hecha con brocha o rodillo, en tres capas intercaladas de 24 horas, de modo a garantizar $\pm 30 \mu\text{m}$ de espesor de película seca por capa.
Un lijado suave entre capas, ayuda a un mejor acabado.
- DILUCIÓN:** Es hecha con “DILUENTE POLIURETANO”, en lo máximo hasta 5%.
- RENDIMIENTO:** Un promedio, por camada, de 8 a 10 m²/litro, dependiendo de la absorción de la madera.
- LIMPIEZA DEL MATERIAL:** Con “DILUENTE POLIURETANO” o con “DILUENTE CELULOSO”, inmediatamente a seguir a la aplicación.
- PRECAUCIONES:**
- Aplicar en locales con buena renovación del aire.
 - Producto inflamable. En el caso de contacto con la piel o con los ojos, lavar abundantemente con agua.
 - Tóxico por inhalación o ingestión.
 - Para más informaciones consulte la **Ficha de Seguridad** del producto.
- RECOMENDACIONES:** No aplicar el producto con temperaturas inferiores a 5 °C.
La presencia de humedad en la madera puede originar “descasques” o disminución de brillo.
- ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE:** Se deben conservar los embalajes debidamente cerrados, en condiciones ambientales de temperatura y humedad amenas, y gastar el producto por orden cronológica de entrega.
Utilizarlo, preferiblemente, hasta 1 años después de la fecha de fabricación, y puede utilizarse después de esa fecha, siempre que, se verifique una fácil homogeneidad del producto.
Se entrega en embalajes de 1, 5 y 20 litros.

Nota a): el valor de COV anterior se refiere al producto listo para su uso, de conformidad con las características técnicas recomendadas por nosotros. No somos responsables por otras mezclas hechas al producto. Llamamos la atención especial a todos nuestros agentes para la responsabilidad que tienen por no respetar lo que determina la Directiva 2004/42/CE.