

S12 – NEUCEPARKET 200 (Vernis polyuréthane pour parquets de 2 Composants)

CONSIDÉRATIONS:

Ce vernis est à base de résines de polyuréthane; le processus de cure et de durcissement résultant d'une réaction chimique entre les deux composants.

Il a été créé spécialement pour le vernissage des sols en bois soumis à l'usure.

PROPRIÉTÉS :

La pellicule résultante de la réaction des 2 composants présente les propriétés suivantes, après être sèche :

- Bonne adhérence et grande flexibilité.
- Grande résistance chimique et mécanique.
- Bonne brillance et dureté.
- Résistante à l'abrasion.

CARACTÉRISTIQUES:

- **Densité Polyverniss**.....1,000 ± 0,10
- **Viscosité Polyverniss**.....15 2'' Ford IV (20°C)
- **Densité durcisseur**.....1,000 ± 0,10
- **Viscosité durcisseur**.....15 ± 2'' Ford IV (20°C)
- **Couleur**.....Incolore
- **Finition**.....Brillante, semi-brillante ou cire
- **Séchage superficiel**.....± 2 heures
- **Intervalle entre couches**.....± 24 heures
- **Durcissement total**.....24 à 48 heures
- **COV (composants organiques volatils)...** ^{a)} Valeur limite UE pour ce produit, cat. (A/j) 500 g/l (2007). Ce produit contient au maximum 500 g/l COV pour la finition brillante.

UTILISATION :

Ce produit est recommandé pour le vernissage des parquets.

Par ses caractéristiques spéciales, il est appliqué sur les sols en bois des gymnases, bureaux, pistes de danse et d'autres situations similaires où une grande résistance est nécessaire.

Il peut être aussi appliqué dans d'autres situations, tels que le vernissage des balcons de bars, des bancs et d'autres mobiliers en bois.

PRÉPARATION DE LA SURFACE:

La surface neuve en bois doit être bien sèche, propre et convenablement poncée ; la poussière du ponçage devra être aspirée ou enlevée avec un chiffon.

Dans le cas de bois précédemment vernis, effectuer un bon ponçage suivit de l'élimination des poussières et d'un dégraissage. Mais si le vernis est dégradé, effectuer un grattage soigneux pour l'éliminer totalement.

Dans le cas de parquets cirés, il faut complètement enlever la cire, puisque des vestiges de celle-ci vont affecter l'adhérence et la finition.

PRÉPARATION DU MÉLANGE :

Le mélange est préparé de la façon suivante:

- 1) Joindre le "NEUCEPARKET 200" au "DURCISSEUR NEUCEPARKET 200" en parts égales.
- 2) Mélanger intimement les deux composants.
- 3) Diluer convenablement avec du "DILUANT POLYURÉTHANE" et mélanger à nouveau.
- 4) Laisser reposer le mélange final pendant 15 minutes pour que toutes les bulles gazeuses de la réaction se libèrent, et seulement après initier le vernissage.

PROPORTION DU MÉLANGE (1 :1)

NEUCEPARKET 200.....1 part en volume
DURCISSEUR NEUCEPARKET 20.....1 part en volume

DUREE DE VIE DU MÉLANGE :

Pour éviter la perte de matériel, ne préparer uniquement qu'une quantité de vernis nécessaire pour travailler un maximum de 4 heures.

Le mélange perd sa vitalité avec le temps (se gélifie), et pour cela, ne préparer que des petites quantités de mélange à la fois.

La durée de vie du mélange est de 6 à 8 heures.

APPLICATION :

L'application est faite au pinceau ou au rouleau en 3 couches espacées de 24 heures, de façon à garantir $\pm 30\mu\text{m}$ d'épaisseur de pellicule sèche par couche.

Un doux ponçage entre les couches aide à obtenir une bonne finition.

DILUTION : Avec du “DILUANT POLYURÉTHANE”, jusqu’à 5% au maximum.

1^{ère} couche.....10% (pour une bonne pénétration)
Restantes.....5%

RENDEMENT : En moyenne et par couche 6 à 8 m²/litre de mélange, dépendant de l’absorption du bois.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL : Avec du “DILUANT POLYURÉTHANE”, immédiatement après l’application.

PRÉCAUTIONS :

- Appliquer dans des locaux avec une bonne rénovation d’air.
- Produit inflammable.
- En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment avec de l’eau.
- Toxique par inhalation ou ingestion.
- Pour plus d’informations, consulter la **Fiche de Sécurité** du produit.

RECOMMANDATIONS : Ce produit est incompatible avec l’humidité, et ne doit donc pas être appliqué par des jours humides. La présence d’humidité peut causer des “pelages” et des défauts superficiels.
Durant les jours froids le temps de durcissement de la pellicule est plus dilaté, et peut atteindre jusqu’à 48 heures.
Le mélange correct des 2 composants est fondamental.

STOCKAGE ET EMBALLAGE : Les emballages doivent être conservés dûment fermés, avec des conditions ambiantes de température et humidité favorables, et le produit utilisé par ordre chronologique d’approvisionnement.
L’utiliser, de préférence, jusqu’à 1 an après la date de fabrication, pouvant être utilisé après cette date, à partir du moment qu’une homogénéisation facile du produit puisse se vérifier.
Il est fourni en en groupe de 2 emballages : “NEUCEPARKET 200” et le “DURCISSEUR”, dans les quantités suivantes :

	2 Lt	10 Lt	40 Lt
“NEUCEPARKET 200”.....	1 Lt.....	5 Lt.....	20 Lt
 DURCISSEUR P/			
“NEUCEPARKET 200”.....	1 Lt.....	5 Lt.....	20 Lt

- Note a) : La valeur du COV précédemment mentionné dit respect au produit prêt à être utiliser, conformément aux caractéristiques techniques par nous recommandées. Nous ne nous responsabilisons pas pour d'autres mélanges faits au produit. Nous attirons spécialement l'attention à tous nos agents pour la responsabilité qu'ils encourent en ne respectant pas ce que la Directive 2004/42/CE détermine.