

S6 – MARNEUCE – Barniz Marítimo

CONSIDERACIONES:



Este barniz es basado en resinas alquídicas de alta calidad que le confieren una gran resistencia a los cloretos y a los rayos ultravioletas de la luz solar, tornándolo adecuado al embarnizado de la madera en la orla marítima.

PROPIEDADES:

- Fácil aplicación.
- Buen brillo y buen llenado.
- Resistente a los agentes atmosféricos.
- Gran durabilidad.
- Resistente a los UV de la luz solar.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidad**..... 0,900 ± 0,05
- **Viscosidad**..... 85 ± 13" Ford IV (20 °C)
- **Color**..... Incoloro
- **Acabado**..... Brillante
- **Secado superficial**..... ± 12 horas
- **Secado Profundidad**..... 24 a 48 horas
- **Secado entre capas**..... ± 12 horas
- **COV (compuestos orgánicos volátiles)**.... ^{a)} Valor limite UE para este producto cat. (A/e) 400 g/l (2010). Este producto contiene en lo máximo 400 g/l COV.

UTILIZACIÓN:

El "MARNEUCE" puede ser utilizado en el embarnizado de madera tanto en el interior como en el exterior. Sin embargo, dada las características particulares de resistencia a cloretos y a la radiación ultravioleta solar, es recomendado para embarnizado de madera en el exterior y junto a la orla marítima, en las más diversas situaciones en Construcción Civil (puertas, ventanas, cercas en madera, alpendres, etc.).

Puede todavía ser utilizado como barniz de refuerzo, cuando aplicado sobre "WOODNEUCE LASURES" para le conferir un acabado brillante y de mayor durabilidad.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Dado que el barniz no encubre imperfecciones, por lo contrario, realzalas, es importante la atención dada a la preparación de la superficie dependiendo de eso los buenos resultados del acabado final.

Por eso, la superficie de la madera debe estar seca, limpia, libre de suciedad o grasa y convenientemente lijada.

En el caso de maderas anteriormente embarnizadas, efectuar un lijado con lija de grano medio y eliminar polvos y grasa antes del embarnizado.

APLICACIÓN:	Agitar bien el producto antes de aplicarlo. La aplicación es hecha con brocha o rodillo, en 3 capas, intercaladas de 12 a 24 horas y convenientemente diluidas. Un lijado suave entre capas es fundamental para un buen acabado.
DILUCIÓN:	Se necesario, con “DILUENTE SINTÉTICO” hasta 5%.
RENDIMIENTO:	Un promedio, por capa, de 8 a 10 m ² /litro, dependiendo de la porosidad de la madera.
LIMPIEZA DEL MATERIAL:	Con “DILUENTE SINTÉTICO” a seguir a la aplicación, pudiendo también ser hecha con “DILUENTE CELULOSO” en los casos más renitentes.
PRECAUCIONES:	- Producto inflamable. - En el caso de contacto con la piel o con los ojos, lavar abundantemente con agua. - Tóxico por inhalación o ingestión.
RECOMENDACIONES:	No aplicar el producto con temperaturas inferiores a 5 °C o humedad ambiente elevada.
ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE:	Se deben conservar los embalajes debidamente cerrados, en condiciones ambientales de temperatura y humedad amenas, y gastar el producto por orden cronológica de entrega. Utilizarlo, preferiblemente, hasta 2 años después de la fecha de fabricación, y puede utilizarse después de esa fecha, siempre que, se verifique una fácil homogeneidad del producto. Se entrega en embalajes de 0.75 y 4 litros.

Nota a); el valor de COV anterior se refiere al producto listo para su uso, de conformidad con las características técnicas recomendadas por nosotros. No somos responsables por otras mezclas hechas al producto. Llamamos la atención especial a todos nuestros agentes para la responsabilidad que tienen por no respetar lo que determina la Directiva 2004/42/CE.