

U17 – NEUCEFIBRA – Revestimiento Acrílico con Fibra

CONSIDERACIONES:



NEUCEFIBRA es un revestimiento elástico impermeabilizante, refuerzo con fibras, con base en copolímeros acrílicos de dispersión acuosa, con pigmentos y cargas especiales, que le confieren alta solidez a la luz y a la intemperie.

Su filme después de seco presenta buena dureza superficial, buenas propiedades de impermeabilización, elasticidad permanente al largo del tiempo, a temperaturas positivas y negativas (hasta -10°C).

PROPIEDADES:

- Resistente a la micro fisuración.
- Excelente adherencia.
- Impermeable al agua.
- Permeable al vapor de agua.
- Elevado grado de elasticidad y flexibilidad.
- Excelente resistencia a las agresiones climatéricas.
- Resistencia a los UV.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidad**..... 1,210 ± 0,10 (Rojo Ox.)
- **Color**..... Catálogo
- **Aspecto**..... Pastoso
- **Acabado**..... Mate
- **% Sólidos Volumen**..... 63 ± 2%
- **Secado al tacto**..... 6 a 8 horas
- **Secado en profundidad**..... Mínimo de 24 horas
- **Secado p/ repintura**..... 12 a 16 horas
- **COV (compuestos orgánicos volátiles)**.... ^{a)} Valor limite UE para este producto cat. (A/i) 140 g/l (2010). Este producto contiene en lo máximo 15 g/l COV.

UTILIZACIÓN:

Debido a sus calidades, el “NEUCEFIBRA” es recomendado para aplicaciones sobre superficies horizontales de cemento, fibrocemento, hormigón, argamasas, ladrillo, piedra, tales como terrazas, barandas, transitables o no, encuesto de chimeneas, caleras, floreros, etc.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Todas las superficies deberán presentarse secas, firmes, libres de polvo, grasas, material mal adherido y otros contaminantes. En caso de repintar, proceder a la limpieza de toda la superficie con chorro de agua, remover toda la pintura suelta o mal adherida. Se el soporte presentar fisuras o micro fisuras, estas deben de ser tratadas convenientemente antes de la pintura. Pudiéndose aplicar NEUCESEAL (Hoja de datos U8), para el llenado y tratamiento de

estas (tener en atención al tamaño de las fisuras).

Superficies con moho, hongos o algas: retirar mecánicamente, con espátula, cepillo de acero u otro utensilio adecuado, todas las contaminaciones presentes y después aplicar SOLUCIÓN DESINFECTANTE por toda la superficie y dejar secar.

Para una mejor impermeabilización, aconsejamos aplicar en todos las superficies una primera camada de IMPERNEUCE.

APLICACIÓN:

Homogenizar bien el producto antes de aplicarlo.

Puede ser aplicado con brocha, rodillo de lana o cepillo propio, de modo a obtener el espesor de filme conveniente. La eficacia del producto es, también, función del espesor de la película. Por eso, para una buena impermeabilización son obligatorias – sobre el “IMPERNEUCE” – un mínimo de 3 camadas de “NEUCEFIBRA”, intercaladas de 8 a 12 horas y sin dilución, de modo a dejar un espesor de película de 1,5 a 2,0 mm.

En aislamientos / impermeabilización de terrazas y barandas transitables o no, usar el siguiente esquema:

- La terraza debe estar limpia, bien seca y preparada en relación a micro fisuras y fisuras que puedan existir.
- Aplicar 2 camadas cruzadas de “IMPERNEUCE” con red o velo de novia, se necesario, entre la 1ª y la 2ª camada dejar secar por lo menos 24 horas.
- Aplicar pasado 2 a 3 días la 1ª camada de “NEUCEFIBRA” diluida entre 10 a 20% con agua.
- Aplicar más dos camadas de “NEUCEFIBRA”, sin dilución, el intervalo entre estas dos camadas será de 1 a 2 días.
- Aguardar 7 a 9 días de secado después de la última camada para transitar.

En impermeabilización de caleras, tener en atención el tipo de material de que son hechas, ejemplo zinc, aplicar el NEUCEFIBRA sobre una 1ª camada de IMPERNEUCE.

DILUCIÓN:

El producto debe ser aplicado a la viscosidad de entrega, sin embargo puede ser diluido con agua.

RENDIMIENTO:

Variable de acuerdo con el método de aplicación, la absorción de la superficie y el espesor de la película. Como orientación indicamos un rendimiento promedio de 1,5 – 2,0 m²/Litro.

LIMPIEZA DEL MATERIAL:

Con agua, inmediatamente a seguir a la aplicación.

PRECAUCIONES:

A pesar de no presentar riesgos para la salud, es aconsejable mantener fuera del alcance de los niños.

Para más informaciones es fundamental la consulta de la **Ficha de Seguridad** del producto.

RECOMENDACIONES: El soporte deberá encontrarse con porcentaje de humedad máximo de 25%, evitar la aplicación del producto a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 30°C, así como, en periodos lluviosos, de fuertes neblinas o cuando las condiciones climáticas amenazan lluvia en las 72 horas después de la aplicación.
Humedad ambiente no deberá ultrapasar los 60%.

**ALMACENAMIENTO
Y
EMBALAJE:** Se deben conservar los embalajes debidamente cerrados, en condiciones ambientales de temperatura y humedad amenas, y gastar el producto por orden cronológica de entrega.
Utilizarlo, preferiblemente, hasta 1 año después de la fecha de fabricación, pudiendo ser utilizado después de esa fecha, desde que, se verifique una fácil homogeneidad del producto.
Se entrega en embalajes de 1, 5 y 15 litros.

Nota a): el valor de COV anterior se refiere al producto listo para su uso, de conformidad con las características técnicas recomendadas por nosotros. No somos responsables por otras mezclas hechas al producto. Llamamos la atención especial a todos nuestros agentes para la responsabilidad que tienen por no respetar lo que determina la Directiva 2004/42/CE.