

W11 – PAVINEUCE CAOUTCHOUC CHLORÉ

CONSIDÉRATIONS:

A base de résines en caoutchouc chloré, de pigments et de charges d'excellente qualité, ce produit détient des bonnes caractéristiques de résistance mécanique et chimique qui lui permettent un vaste champ d'application sur le crépi, le béton, le fibrociment, le fer, le bois etc...

Cependant, ce produit est plus utilisé pour la peinture de sols en béton et pour les peintures submergées (réservoirs, dépôts d'eau, etc...)

Peut présenter une caractéristique antidérapante ou non.

PROPRIÉTÉS :

- Bonne résistance aux intempéries.
- Bonne adhérence.
- Bonne résistance mécanique et chimique.
- Bonne durabilité.

CARACTÉRISTIQUES:

- **Densité**.....1,250 ± 0,10
- **Viscosité**.....150 ± 23'' Ford IV (20°C)
- **Couleur**Celles du catalogue et d'autres, de préférence des couleurs terreuses
- **Séchage superficiel**.....± 30 minutes
- **Séchage en profondeur**.....± 24 heures
- **Séchage entre couches**.....2 à 4 heures
- **Finition**Satiné
- **COV (composants organiques volatils)....** ^{a)} Valeur limite UE pour ce produit, cat. (A/i) 500 g/l (2007). Ce produit contient au maximum 500 g/l COV.

UTILISATION :

Ce produit est principalement utilisé pour la peinture de sols en béton.

PRÉPARATION DE LA SURFACE :

Les surfaces en béton doivent être propres, sèches, dures et sans sables mal adhérents.

Quand il est appliqué sur le fer, ces surfaces doivent être propres, sans rouille et protégées avec un "PRIMAIRE ANTICORROSIF" résistant.

Dans le cas des surfaces en bois, celles-ci doivent être propres, sèches et correctement poncées, garantissant ainsi que le pore du bois soit ouvert. S'il est nécessaire résoudre quelques irrégularités et/ou augmenter la dureté de la surface, vous pouvez appliquer Neucemob SP210 – Sous-couche polyuréthane.

APPLICATION :

Bien homogénéiser le produit avant de l'appliquer.
L'application est faite au pinceau ou au rouleau, en 3 couches convenablement diluées et espacées de 6 à 12 heures.
Ne marcher sur le sol que 48 à 72 heures après la dernière couche.
En cas de peintures submergées, ne remplir les réservoirs avec de l'eau que 7 jours après la dernière couche.

DILUTION :

Faite avec du "DILUANT 350" dans les proportions suivantes :

1^{ère} couche.....5 à 10%
Restantes.....jusqu'à 5 %

RENDEMENT :

En moyenne et par couche 7 à 9 m²/litre, dépendant de la porosité du béton.

**NETTOYAGE DU
MATÉRIEL :**

Avec du "DILUANT 350" ou du "DILUANT CELLULOSIQUE NITRO", juste après l'application.

PRÉCAUTIONS :

- Bien que ce ne soit pas un produit avec une odeur très active, il convient que les locaux aient une bonne rénovation d'air.
- En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment avec de l'eau.

**STOCKAGE ET
EMBALLAGE :**

Les emballages doivent être conservés dûment fermés, avec des conditions ambiantes de température et humidité favorables, et le produit utilisé par ordre chronologique d'approvisionnement.
L'utiliser, de préférence, jusqu'à 2 ans après la date de fabrication, pouvant être utilisé après cette date, à partir du moment qu'une homogénéisation facile du produit puisse se vérifier.
Il est fourni en emballages de 1lt, 5lt et 20 litres.

- Note a) : La valeur du COV précédemment mentionné dit respect au produit prêt à être utiliser, conformément aux caractéristiques techniques par nous recommandées. Nous ne nous responsabilisons pas pour d'autres mélanges faits au produit. Nous attirons spécialement l'attention à tous nos agents pour la responsabilité qu'ils encourent en ne respectant pas ce que la Directive 2004/42/CE détermine.