

W15 – PAVINEUCE EPOXY - Peinture Epoxy Sols (2 Composants de Base Solvant)

CONSIDÉRATIONS:

Formulé avec des résines réactives de racine époxy et du polyamide, des pigments et des charges sélectionnés, “**PAVINEUCE EPOXY**” présente d’excellentes caractéristiques de résistance aux chocs, à l’usure, à certains solvants et produits chimiques, étant approprié pour la peinture de sols en béton.

PROPRIÉTÉS :

- Bonne résistance chimique et mécanique.
- Bonne dureté et grande durabilité.
- Bon pouvoir de couverture.
- Excellente adhérence sur le béton.
- Permet le nettoyage avec de l’eau, des détergents, des produits d’entretien et même l’élimination de taches avec des solvants.

CARACTÉRISTIQUES:

- **Densité de la solution base**.....1,400 ± 0,10
- **Viscosité de la solution base**.....70-94 ku (25°C)
- **Couleur**.....Gris, vert et d’autres appropriées aux sols
- **Séchage superficiel**.....3 à 4 heures
- **Séchage en profondeur**.....± 24 heures
- **Durcissement total**.....3 à 5 jours
- **COV (composants organiques volatils)....^{a)}** Valeur limite UE pour ce produit, cat. (A/j) 500 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 495 g/l COV.

UTILISATION :

Étant donné ses caractéristiques spéciales de résistance chimique et mécanique, ce produit est utilisé prioritairement dans la peinture de sols en béton (sols industriels, de laboratoires, d’ateliers, etc...) ; d’une façon générale, il est utilisé sur les sols en béton soumis à une grande usure.

PRÉPARATION DE LA SURFACE:

“**PAVINEUCE EPOXY**” est constitué de 2 composants (l’“**ÉPOXY SOLS BASE**” et le “**DURCISSEUR ÉPOXY SOLS**”) qui doivent être intimement mélangés quelques minutes avant l’application et dans les proportions suivantes :

PROPORTION DU MELANGE (3 :1)

PAVINEUCE EPOXY BASE3 parts en poids
Durcisseur PAVINEUCE EPOXY1 part en poids

Si ces proportions sont respectées, le produit aura une bonne performance.

Une fois mélangés, diluer convenablement le mélange et laisser reposer $\pm$ 15 minutes avant d'initier l'application.

DUREE DE VIE DU MÉLANGE:

Par un temps chaud et sec la réaction est plus rapide, tandis que par un temps un froid et humide la réaction est plus lente et le temps de séchage plus long.

La durée de vie du mélange est d'approximativement 5 heures. A partir de ce moment là, il se considère que la peinture "**PAVINEUCE EPOXY**" a perdu quelques-unes de ces caractéristiques, mais peut encore être appliquée. Pour cela, il convient de préparer seulement la quantité de peinture nécessaire pour chaque couche.

APPLICATION :

Bien homogénéiser le produit avant de l'appliquer.

L'application est faite au rouleau ou au pinceau, en 3 couches convenablement diluées et espacées de 24 heures.

Appliquer le produit de façon continue et uniforme pour que chaque couche commence et finisse le même jour.

DILUTION:

Faite avec du "DILUANT ÉPOXY" dans les proportions suivantes, approximativement :

1^{ère} couche.....15%
Restantes.....5 à 10%

RENDEMENT:

En moyenne et par couche 5 à 7 m²/kg de mélange.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL:

Avec du "DILUANT ÉPOXY" ou du "DILUANT CELLULOSIQUE", immédiatement après l'application.

PRÉCAUTIONS:

- Appliquer dans des locaux avec une bonne rénovation d'air.
- De préférence, porter un masque pendant l'application.
- En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment avec de l'eau.
- Toxique par inhalation ou ingestion.

RECOMMANDATIONS:

Ne pas appliquer par des jours très humides ou froids. La présence d'humidité peut causer des "pelages".

**STOCKAGE ET
EMBALLAGE :**

Les emballages doivent être conservés dûment fermés, avec des conditions ambiantes de température et humidité favorables, et le produit utilisé par ordre chronologique d’approvisionnement. L’utiliser, de préférence, jusqu’à 2 ans après la date de fabrication, pouvant être utilisé après cette date, à partir du moment qu’une homogénéisation facile du produit puisse se vérifier.

Il est fourni dans les quantités suivantes :

	5 Kg	20 Kg
PAVINEUCE EPOXY.....	3,750 kg.....	15 kg
DURCISSEUR		
PAVINEUCE EPOXY	1,250 kg.....	5 kg

- Note a) : La valeur du COV précédemment mentionné dit respect au produit prêt à être utiliser, conformément aux caractéristiques techniques par nous recommandées. Nous ne nous responsabilisons pas pour d’autres mélanges faits au produit. Nous attirons spécialement l’attention à tous nos agents pour la responsabilité qu’ils encourent en ne respectant pas ce que la Directive 2004/42/CE détermine.