

W16 PAVINEUCE SLURRY- Revêtement coloré pour protection de sols

CONSIDÉRATIONS :



PAVINEUCE SLURRY est un revêtement aqueux de racine acrylique spécialement développé pour la protection et la marcation de sols sportifs, de voies cyclables, de terrains de jeux, etc. Composé par des composés inertes sélectionnés selon une granulométrie contrôlée et des pigments d'une grande résistance et d'une grande solidité aux rayons solaires.

PROPRIÉTÉS :

- Application facile et grande adhérence.
- Bonne résistance aux intempéries.
- Résistant aux huiles.
- Bonne résistance à l'abrasion.
- Écologique, ne contient pas de solvants.

CARACTÉRISTIQUES :

- **Densité**.....1,670 ± 0,10
- **Viscosité**.....10500±1050 cp SP7 60rpm (25°C)
- **Couleur**.....Rouge, vert et autres sur consultation
- **Séchage superficiel**.....2 à 4 heures
- **Séchage en profondeur**.....± 24 heures.
- **Surpeinture**.....12 à 24 heures
- **COV (composés organiques volatils)**... ^{a)} Valeur limite UE pour ce produit, cat. (A/i) 140 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1.6 g/l COV.

UTILISATION :

PAVINEUCE SLURRY s'utilise généralement comme finition de sols en béton, en ciment ou de mélanges d'enduits, en améliorant ainsi leur aspect esthétique :

- Voies cyclables et voies piétonnes
- Pistes sportives et zones de loisirs
- Bermes, séparateurs et ronds-points
- Terrain de jeux
- Sols de garages et de stationnement, où la circulation de pneus est légère et modérée.
- Voies écologiques ; voies touristiques et de pèlerinage, etc.

PRÉPARATION DE LA SURFACE :

Le support sur lequel va être appliqué le revêtement doit être propre, sans poussière, sans graisses et sans humidité.

- APPLICATION :** Bien homogénéiser le produit avant de l'appliquer, du fait du temps de stockage du produit, les composants inertes ont tendance à sédimenter. Étaler le produit en couches uniformes en utilisant une raclette en caoutchouc avec une lame mole, un rouleau, un pistolet ou tout autre ustensile adéquat. Ensuite, pour une meilleure uniformisation et égalisation de la couche, on peut utiliser un rouleau à poils courts. Laisse sécher convenablement la couche avant d'appliquer la suivante, de 12 à 24 heures, selon le degré d'humidité et la température ambiante. L'application est faite en 1 à 2 couches de PAVINEUCE SLURRY selon l'opacité de la couleur choisie et de l'absorption / compactage du support.
- DILUTION :** Avec de l'eau, seulement pour la 1^{ère} couche à raison d'un maximum de 10%, s'il s'agit d'un support très compact et / ou peu absorbant.
- RENDEMENT :** En moyenne et par couche de 0,5-1 Kg/m², selon la méthode d'application, la rugosité et l'absorption de la base. Sur des surfaces très absorbantes et rugueuses, le rendement peut atteindre 1-2 Kg/m², par couche.
- NETTOYAGE DU MATÉRIEL :** Avec de l'eau, immédiatement après l'application.
- PRÉCAUTIONS :** Ce produit n'est pas irritant, ni ne présente de risque de sensibilisation en contact avec la peau, Même s'il ne présente pas de risques pour la santé, il est conseillé de le maintenir hors de la portée des enfants. Pour plus d'informations, la consultation de la **Fiche de Sécurité** du produit est fondamentale.
- RECOMMANDATIONS :** Il est conseillé d'appliquer et de laisser curing le produit à des températures supérieures à 8°C et inférieures à 35°C. L'application ne doit être faite que par temps sec, mais pas lors de jours trop chauds et avec une exposition modérée aux rayons UV. Pendant les mois les plus chauds, le produit devra être appliqué de préférence très tôt le matin. S'assurer de n'appliquer que du matériel provenant du même ordre de fabrication (OF) sur la même zone. Des OF différents peuvent avoir de légères différences de couleur.
- STOCKAGE ET EMBALLAGE :** Les emballages doivent être conservés dûment fermés, avec des conditions ambiantes de température et humidité favorables, et le produit utilisé par ordre chronologique d'approvisionnement. L'utiliser, de préférence, jusqu'à 1 an après la date de fabrication, pouvant être utilisé après cette date, à partir du moment qu'une homogénéisation facile du produit puisse se vérifier. Il est fourni en emballages de 25 Kg.