

W20 – PAVINEUCE AQUA

- CONSIDÉRATIONS:** Formulée avec une dispersion aqueuse 100% acrylique, de pigments et de charges de grande résistance et solidité, cette peinture est appropriée pour la peinture des terrains de tennis en béton normal et en béton poreux.
- PROPRIÉTÉS :**
- Application facile et grande adhérence.
 - Bonne résistance aux intempéries.
 - Bonne couverture et rétention de la couleur.
 - Grande résistance à l'usure.
 - N'agresse pas la nature.
- CARACTÉRISTIQUES:**
- **Densité**.....1,400 ± 0,10
 - **Viscosité**.....81-109 ku (25°C)
 - **Couleur**.....Rouge, vert et autres sur consultation
 - **Séchage superficiel**.....2 à 4 heures
 - **Séchage en profondeur**.....± 24 heures
 - **Sur peinture**.....12 à 24 heures
 - **Teneur en CIT/MIT**.....<15 ppm
 - **COV (composants organiques volatils)....** ^{a)} Valeur limite UE pour ce produit, cat. (A/i) 140 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 21 g/l COV
- UTILISATION :** Étant donné ses caractéristiques particulières de résistance à l'usure, cette peinture est spécialement indiquée pour la peinture des terrains de tennis en béton poreux ou normal. Cependant, il peut être appliqué dans toutes les situations où il se prétend colorer et protéger le béton.
- PRÉPARATION DE LA SURFACE :** Les surfaces en béton doivent être préalablement propres, sèches et dures avant l'application de cette peinture.
- APPLICATION :** Bien homogénéiser le produit avant de l'appliquer. L'application est faite au pistolet, de préférence, mais pouvant aussi être appliquée au pinceau ou au rouleau, en 3 couches convenablement diluées avec de l'eau et espacées de 12 à 24 heures.

DILUTION : Faite avec de l'eau.

Pour les terrains de tennis en béton poreux, diluer dans les proportions suivantes, approximativement :

1^{ère} couche.....30 à 40% pour une bonne pénétration
Restantes.....Jusqu'à 25%

Pour d'autres applications, diluer dans les proportions suivantes, approximativement :

1^{ère} couche.....10 à 15% pour une bonne pénétration
Restantes.....Jusqu'à 10%

RENDEMENT : En moyenne et par couche 8 à 10 m²/litre, dépendant de la méthode d'application et de la porosité du béton.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL : Avec de l'eau, immédiatement après l'application.

PRÉCAUTIONS : La sélection des constituants de ce produit lui apporte une teneur en chlorometilisotiozolinona/metilisotiozolinona de 3 :1 inférieure à 15 ppm, en accord avec les indications de la Directive Communautaire n°98/8/EC. Pour cela, ce produit n'est pas irritant ni présente de risque de sensibilisation en cas de contact avec la peau.
Malgré le fait de ne pas présenter de risques pour la santé, il est recommandé de le maintenir hors de la portée des enfants.

RECOMMANDATIONS : Ne pas appliquer le produit par des jours pluvieux ou froids, puisque la présence de l'humidité peut causer des "pelages". Des conditions climatiques favorables sont l'idéal.

STOCKAGE ET EMBALLAGE : Les emballages doivent être conservés dûment fermés, avec des conditions ambiantes de température et humidité favorables, et le produit utilisé par ordre chronologique d'approvisionnement.
L'utiliser, de préférence, jusqu'à 2 ans après la date de fabrication, pouvant être utilisé après cette date, à partir du moment qu'une homogénéisation facile du produit puisse se vérifier.
Il est fourni en emballages de 5lt et 15 litres.

- Note a) : La valeur du COV précédemment mentionné dit respect au produit prêt à être utiliser, conformément aux caractéristiques techniques par nous recommandées. Nous ne nous responsabilisons pas pour d'autres mélanges faits au produit. Nous attirons spécialement l'attention à tous nos agents pour la responsabilité qu'ils encouront en ne respectant pas ce que la Directive 2004/42/CE détermine.

