

W29 - PAVINEUCE SEALER - Agent de cure et de scellement de sols en béton

CONSIDÉRATIONS : PAVINEUCE SEALER est un produit à base de résines acryliques spéciales, qui fonctionne comme un agent de cure sur le béton frais et qui permet un scellement de sols en béton.

PROPRIÉTÉS :

- Permet une meilleure hydratation du béton
- Réduit l'apparition de fissures provoquée par le séchage
- Bonne adhérence et bon pouvoir de pénétration
- Bonne résistance à l'usure
- Réduit la formation de poudre.
- Incolore
- Application facile

CARACTÉRISTIQUE S :

- **Densité**..... 0.920 ± 0,10
- **Viscosité** 20 ± 2"Ford IV (20°C)
- **Couleur**.....Incolore
- **Teneur en solides**Approx. 22% (p/p)
- **COV (composants organiques volatils)....** ^{a)} Valeur limite UE pour ce produit, cat. (A/ h) 750 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 719 g/l COV.

UTILISATION :

De par ses caractéristiques, PAVINEUCE SEALER est utilisé pour le traitement de sols en béton.

Peut être utilisé comme agent de cure du béton, étant appliqué sur le béton frais, permettant que la libération de l'humidité se passe de manière plus contrôlée.

PAVINEUCE SEALER fonctionne aussi comme un agent de scellement et de fixation de particules libres sur les sols en béton, augmentant la durabilité des mêmes, et réduisant la formation de poudre.

PRÉPARATION DE LA SURFACE :

Béton Frais:

Le béton doit présenter une consistance suffisante pour supporter des opérations de finition et ne doit pas présenter d'eau superficielle.

Le béton doit être préparé à l'aide d'une taloche.

Béton endurci/ Béton ancien:

La surface doit être consistante avec le pore ouvert, libre d'huiles et de particules désagrégées. Si nécessaire utiliser un jet d'eau sous haute pression pour faire le traitement préalable du béton.

**SCHEMAS D'
APPLICATION:****Béton Frais:**

Appliquer à l'aide d'un pistolet immédiatement après la conclusion du sol, garantissant l'absence d'eau sur la surface. L'application doit être réalisée de manière uniforme, afin de garantir une couche continue et une épaisseur constante.

Béton endurci:

L'application au rouleau ou au pistolet, de manière uniforme, est recommandée. Afin d'obtenir une finition plus parfaite, une seconde couche peut être appliquée.

RENDEMENT:

En moyenne et par couche 7 à 10 m²/litre, dépendant de la porosité du béton.

**CONDITIONS D'
APPLICATION:**

Température Minimum: 10°C

Maximum: 30°C

Afin d'éviter la condensation d'humidité durant l'application, le séchage et la cure du produit, la température du support doit être d'au moins 3°C au-dessus du point de rosée.

Humidité relative de l'air maximum: 80%

**NETTOYAGE DU
MATÉRIEL:**

Avec du "DILUANT CELLULOSIQUE", juste après l'application.

PRÉCAUTIONS:

Dans le cas de travaux en intérieur, comme dans des plateaux de production et des entrepôts, des mesures de ventilation de l'air ambiant doivent être prises.

L'usage de vêtements de travail, de gants et de lunettes de protection est conseillé, car le produit peut provoquer des irritations sur la peau.

Maintenir hors de la portée des enfants.

Pour plus d'informations, la consultation de la **Fiche de Sécurité** du produit est fondamentale.

**STOCKAGE
ET EMBALLAGE:**

Les emballages doivent être conservés dûment fermés, avec des conditions ambiantes de température et humidité favorables, et le produit utilisé par ordre chronologique d'approvisionnement.

L'utiliser, de préférence, jusqu'à 1 an après la date de fabrication, pouvant être utilisé après cette date, à partir du moment qu'une homogénéisation facile du produit puisse se vérifier.