

NEUCEDUR 2K | Vernis Polyuréthane Aqueux à 2 composants


Vernis polyuréthane aqueux à deux composants, catalysé avec un isocyanate aliphatique et spécialement conçu pour les sols en bois intérieurs soumis à un trafic intense.

Il fournit une excellente finition avec une bonne transparence qui n'altère pas la couleur ou l'aspect naturel du bois, offrant une grande résistance à l'usure et à l'abrasion après un durcissement complet. Le revêtement obtenu avec ce vernis est chimiquement résistant aux détergents et produits de nettoyage habituels, ce qui facilite l'élimination des taches et de la saleté accumulées à la surface des sols.

PROPRIÉTÉS:

- Application facile
- Pratiquement inodore
- Séchage rapide
- N'altère pas la couleur et l'aspect du bois
- Excellente dureté et résistance à l'usure
- Réoccupation rapide des espaces

CARACTERISTIQUES:

Densité	1,040 ± 0,05 (comp.A)
Couleur	Liquide blanc translucide, incolore après séchage
Finition	Satiné et Mate
Teneur en solides (poids)	35±1% dans la mélange
Séchage en surface ¹⁾	± 1 heure
1) 20°C et 60% d'humidité relative	
Intervalle entre couches ¹⁾	± 2 heures
Séchage Total ¹⁾	4 a 5 jours
COV (composés organiques volatils) ^{a)}	Valeur limite UE pour ce produit cat. (A/j) : 140g/L Ce produit contient un maximum de 56g/L de COV.

USAGE:

Recommandé pour le vernissage des sols en bois à l'intérieur (neufs ou déjà vernis). Il est également recommandé pour d'autres surfaces en bois telles que les portes, les lambris, les meubles en bois, etc. Convient comme solution dans les situations où un vernis résistant et pratiquement inodore est nécessaire.

PREPARATION DE LA SURFACE:

La surface du bois doit être très sèche, propre, exempte de poussière et de graisse et correctement poncée.

Sur les bois neufs, poncer le bois dans le sens des fibres avec un papier de verre de grain 120 pour améliorer l'adhérence.

Dans le cas d'un bois traité à la cire ou aux azurants, il ne peut être verni sans s'assurer que les résidus de ces produits ont été complètement éliminés.

Les bois déjà vernis doivent être correctement poncés pour éliminer le vernis existant, car la présence de vernis peut entraîner des difficultés de séchage et altérer l'aspect final du NEUCEDUR 2K.

**PREPARATION DE LA
MÉLANGE:**

Bien mélanger le produit avant de l'appliquer.
L'application se fait au pinceau ou au rouleau à poils courts, en 2 à 3 couches.
Préparer le mélange pour l'application selon la procédure suivante :
Bien remuer le vernis pour assurer une homogénéisation complète.
Mélanger les deux composants dans les proportions suivantes (en poids ou en volume) :

- NEUCEDUR 2K..... 14.7 partie
- DURCISSEUR NEUCEDUR 2K..... 1 partie

Bien agiter pendant 1 minute. Laisser reposer pendant 5 minutes avant de commencer l'application.

DURÉE DU MÉLANGE:

La durée de vie maximale du mélange est de 3 heures. Après cette période, les caractéristiques du produit changent progressivement, en particulier sa résistance mécanique et chimique et son applicabilité.

DILUTION:

Le produit est fourni prêt à l'emploi.

APPLICATION:

NEUCEDUR 2K doit être appliqué à une humidité relative inférieure à 65% et à une température ambiante comprise entre 5°C et 25°C.

Le taux d'humidité du support ne doit pas dépasser 12%.

Dans le cas d'un bois neuf, appliquer 3 couches de Neucedur 2K à deux heures d'intervalle. Entre les couches, poncer légèrement avec du papier de verre à grain fin pour améliorer l'aspect du vernis.

Pour les bois déjà vernis, appliquer 2 à 3 couches de Neucedur 2K, à deux heures d'intervalle. Entre les couches, poncer légèrement avec du papier de verre à grain fin pour améliorer l'aspect du vernis.

RENDEMENT:

Variable en fonction du pouvoir absorbant du support. A titre indicatif, 10 m²/Lt par couche.

NETTOYAGE DES OUTILS:

Avec de l'eau, immédiatement après l'application.

PRECAUTIONS:

Tenir hors de portée des enfants. Éviter le contact avec la peau et les yeux, utiliser une protection appropriée.

N'utiliser que dans des zones bien ventilées. Ne pas jeter les résidus de produit à l'égout.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité correspondante.

**STOCKAGE ET
CONDITIONNEMENT:**

L'emballage doit être conservé correctement fermé, dans des conditions ambiantes de température et d'humidité douces, et le produit doit être utilisé dans l'ordre chronologique de livraison.

Il doit être utilisé de préférence jusqu'à 1 an après la date de fabrication, mais il peut être utilisé après cette date à condition que le produit soit facilement homogénéisé.

Il est fourni en kits de 2 emballages, l'un correspondant à « NEUCEDUR 2K » et l'autre à « DURCISSEUR NEUCEDUR 2K », dans les quantités suivantes :

NEUCEDUR 2K	5Lt
DURCISSEUR NEUCEDUR 2K	0.34Lt

Note a) : La valeur COV mentionnée ci-dessus se réfère au produit prêt à l'emploi, selon les caractéristiques techniques recommandées par nous. Nous ne pouvons être tenus responsables des autres mélanges effectués avec le produit. Nous attirons l'attention de tout agent de la chaîne d'approvisionnement sur la responsabilité qu'il encourt en ne respectant pas la directive 2004/42/CE.