

21.04 - Neucesealing Floor Finish PU ULTRA RESISTANT SOLVANT

CONSIDÉRATIONS:



NEUCESEALING FLOOR FINISH PU ULTRA RESISTANT SOLVANT est spécialement développé avec l'objectif de protéger et promouvoir la solidité et résistance du SYSTEME MICRONEUCE, dans un vaste domaine d'applications, que ce soit en intérieur comme en extérieur.

Formulé avec des résines acryliques hydroxylées et isocyanates aliphatiques, ce scellant permet après le séchage et durcissement, de fermer, avec une grande efficacité, les pores du système, augmentant ses propriétés mécaniques et abrasives, réduisant dans sa totalité le pouvoir d'absorption du même, le rendant ainsi imperméable.

PROPRIÉTÉS:

- Bon pouvoir de pénétration et de scellage.
- Application facile et séchage rapide.
- Bonne dureté et résistance aux rayures.
- Haute résistance aux rayons Ultra-Violet
- Bonne résistance aux agents atmosphériques augmentant la durabilité du système.
- Résistant en cas de contact avec : Café / Huile d'olive / Huile alimentaire / Vin rouge / Coca-Cola.

CARACTERISTIQUES:

- **Densité**..... 0.980 ± 0,05
- **Viscosité**..... 500 ± 100 cP (25°C)
- **Couleur**.....Incolore
- **Finition**..... Brillante, Satiné et Mate
- **Séchage superficiel**.....± 30 à 40 minutes.
- **Séchage entre couches**..... 12 à 24 heures.
- **Cure Totale** 5 à 7 jours
- **COV (composants organiques volatils)**....^{a)} Valeur limite UE pour ce produit cat. (A/J) 500 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 500 g/l COV.

UTILISATION:

Ce revêtement décoratif est approprié pour la protection et l'embellissement du SYSTEME MICRONEUCE, que ce soit pour des applications en intérieur comme en extérieur, notamment sur des surfaces verticales sur des zones sèches ou humides, comme, sur des murs de salles de bain, cuisines, douches, etc.

Son application peut conférer une finition avec des couleurs homogènes et uniformes, ou simplement embellir esthétiquement le SYSTEME MICRONEUCE, le rendant complètement imperméable.

PRÉPARATION DE LA SURFACE: La surface du SYSTEME MICRONEURCE doit être propre, sèche, résistante, et sans quelque saleté.
S'il existe une quelconque humidité permanente, ne pas appliquer le scellant sans résoudre d'abord cette situation.

PRÉPARATION DU MÉLANGE : "NEUCESEALING FLOOR FINISH PU ULTRA RESISTANT SOLVANT" est composé de deux composants :
Le "SCCELLANT" et le "DURCISSEUR", qui doivent être convenablement mélangés, quelques minutes avant l'application, selon les proportions suivantes :

PROPORTION DU MELANGE (4:1):

SCCELLANT.....4 Parts en volume
DURCISSEUR.....1 Part en volume

Si ces proportions sont respectées, le produit aura une bonne performance.

Une fois mélangés, diluer convenablement le mélange et laisser reposer ± 5 à 10 minutes avant d'initier l'application.

DUREE DE VIE DU MÉLANGE: Les deux composants, une fois mélangés, vont se « gélifier » au fur et à mesure que le temps passe, durcissant au bout de ± 6 heures.
Pour éviter de gaspiller le produit, ne préparer que la quantité de mélange nécessaire pour travailler au maximum pendant 2 heures.

APPLICATION: Bien mélanger le produit avant de l'appliquer. Appliquer au rouleau, un minimum de 3 couches, espacées de 8 à 12 heures, avec des conditions normales d'humidité et température afin d'obtenir un revêtement homogène.

Appliquer uniformément en couche fine (le produit ne peut pas être appliqué en excès par couche), avec un temps de séchage de 24 heures entre chaque couche, avec des conditions normales d'humidité et température afin d'obtenir un revêtement homogène.

Après la finalisation de l'application de NEUCESEALING FLOOR FINISH PU ULTRA RESISTANT SOLVANT, laissez sécher de 2 à 3 semaines avec des conditions normales d'humidité et température, sur des zones en contact direct avec l'humidité.

DILUTION: Produit prêt à l'emploi. Cependant, il peut être dilué comme ci-après ;

Avec le « DILUANT POLYURETHANE » selon les proportions suivantes :

1^{ère} couche10 à 15%

Restantes..... Comme fournit.

- RENDEMENT:** En moyenne et par couche de 8 à 10 m²/litre.
- NETTOYAGE DU MATÉRIEL :** Avec le « DILUANT POLYURETHANE » ou le « DILUANT CELLULOSIQUE », juste après l'application.
- PRÉCAUTIONS:** Bien qu'il ne s'agisse pas d'un produit avec une odeur très active, il convient que les installations disposent d'une bonne rénovation de l'air.
En cas de contact avec la peau ou les yeux : laver abondamment avec de l'eau.
- RECOMMANDATIONS:** Ne pas appliquer sur des supports trop chauds à cause de l'exposition solaire.
Température d'application entre 5°C et 35°C, humidité relative inférieure à 80%, température du support de 2 à 3°C au-dessus du point de rosée.
- STOCKAGE ET EMBALLAGE:** Les emballages doivent être conservés dûment fermés, avec des conditions ambiantes de température et humidité favorables, et le produit utilisé par ordre chronologique d'approvisionnement.
L'utiliser, de préférence, jusqu'à 1 an après la date de fabrication, pouvant être utilisé après cette date, à partir du moment qu'une homogénéisation facile du produit puisse se vérifier.
Il est fourni en Kits de 1,25 lt, 5lt et 25 litres.

Note a) : La valeur de COV précédemment mentionné dit respect au produit prêt à utiliser, conformément aux caractéristiques techniques par nous recommandées. Nous ne nous responsabilisons pas pour d'autres mélanges faits au produit. Nous attirons spécialement l'attention à tous nos agents pour la responsabilité qu'ils encourent à ne pas respecter ce que la Directive 2004/42/CE détermine.