

29.31 – NEUCETEMP 600

Peinture Laque hautes températures 600°C

- CONSIDERATIONS:** Peinture laque formulée à base de résines de silicone, dans lesquelles se prétend une finition résistante à une exposition continue à des températures de 600°C, malgré que pendant l'exposition à des températures élevées la couleur souffre quelque modification superficielle, retrouvant la tonalité originale après refroidissement. ^{a)}
- PROPRIÉTÉS:**
- Excellente résistance à la chaleur.
 - Bon pouvoir de couverture.
 - Bonne application.
- CARACTERISTIQUES:**
- **Densité** 0.980 ± 0,05
 - **Viscosité** 60-90" Ford IV (20°C)
 - **Couleur** Noir
 - **Finition** Semi mate
 - **Séchage superficiel** 3 à 4 heures
 - **Séchage en profondeur** ± 24 heures
 - **COV (Peinture laque)** < 557g/l
 - **COV (Diluant)** < 850g/l
- UTILISATION:** Utilisé principalement comme finition industrielle. Appliquée directement sur le support métallique convenablement préparé. Il s'agit d'un produit dont le champ d'application se trouve dans la peinture de salamandres, tuyaux de four et de quelconque autre matériel métallique qui soit en contact avec des températures élevées.
- PREPARATION DE LA SURFACE:** Pour l'application directe sur le fer nous recommandons la préparation de la surface avec un jet de sable jusqu'au degré Sa 2, ou autre type de préparation de surfaces moins efficace peut diminuer considérablement la durabilité du schéma de peinture.
- APPLICATION:** Bien mélanger le produit avant l'application.
L'application peut être faite au pistolet conventionnel, pistolet airless, pinceau ou rouleau,
- DILUTION:** Nous recommandons le "DILUANT ACRYLIQUE".
Pour les applications faites au pistolet conventionnel nous recommandons une dilution de 10 à 15%.

RENDEMENT:	Variable en fonction du support et des conditions d'application. En moyenne et par couche 8 à 10 m ² /litre.
NETTOYAGE DU MATERIEL:	Avec du "DILUANT ACRYLIQUE" ou "DILUANT CELLULOSIQUE", juste après l'application.
PRECAUTIONS:	- Appliquer dans des locaux avec un bon renouvellement d'air. - Quand appliqué au pistolet, utiliser un masque et des gants de protection. - En cas de contact avec la peau ou les yeux laver abondamment avec de l'eau. Ne pas utiliser de solvants ou diluants. - Toxique par inhalation ou ingestion. En cas d'ingestion consulter un médecin. - Maintenir le produit hors de la portée des enfants. - Ne pas jeter les résidus dans les égouts ou dans quelque cours d'eau.
STOCKAGE ET EMBALLAGE:	Les emballages doivent être conservés dûment fermés, avec des conditions ambiantes de température et humidité favorables, et le produit utilisé par ordre chronologique d'approvisionnement. L'utiliser, de préférence, jusqu'à 18 mois après la date de fabrication, pouvant être utilisé après cette date, à partir du moment qu'une homogénéisation facile du produit puisse se vérifier. Il est fourni en emballages de 1 et 5 litres

Note a) : Selon les termes des directives 1999/13/CE et 2004/42/CE, ce produit peut être utilisé sans limitations dans des activités exécutées dans une installation enregistrée ou autorisée.