

06.03 –TEXTUNEUCE – Pintura Arenada Para Exterior

CONSIDERACIONES:



Según una emulsión de gran calidad, pigmentos y cargas minerales resistentes, a “TEXTUNEUCE”, por sus características de solidez a la luz y resistencia a la intemperie, está indicada para pintar y proteger paredes en el exterior.

Es afinada en una vasta gama de colores, en el sistema BIGMIX.

PROPIEDADES:

- Fácil aplicación y excelente adherencia.
- Buena blancura y cobertura.
- Buena solidez a la luz.
- Resistente a los agentes atmosféricos.
- Disimula imperfecciones y encubre fisuras.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidad**..... 1.550 ± 0.10 (p/ color blanco)
- **Viscosidad**..... 180 ± 25 Poises (25°C)
- **Color** Blanco, los del catalogo y otros
- **Acabado** Texturado de relevo medio
- **Secado táctil**... ± 1 hora
- **Secado en profundidad** ± 24 horas
- **Contenido CIT/MIT** <15 ppm
- **COV (compuestos orgánicos volátiles)**.... ^{a)} Valor limite UE para este producto cat. (A/g) 30 g/l (2010). Este producto contiene en lo máximo 18 g/l COV.

UTILIZACIÓN:

Debido a sus características de resistencia a la intemperie, es recomendada para acabados texturados exteriores, cuando se pretende aliar un acabado decorativo con la posibilidad de disimular las irregularidades de las paredes.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar limpia, seca, dura, libre de suciedad, de polvo y de eflorescencias alcalinas o “musgos”, antes de iniciar la aplicación. En repinturas, cepillar bien las paredes de modo a ser eliminados residuos de pintura vieja mal adheridos. Esta operación es facilitada con chorro de agua de presión.

Se aconseja aplicar una capa de “IMPERNEUCE” se la superficie presentar zonas dañadas.

AISLAMIENTO DE LA SUPERFICIE:

Hacer un buen aislamiento de la superficie a pintar ayuda a obtener mejores acabados y a resolver ciertos problemas existentes en superficie.

Como camada de aislantes recomendamos:

- Una camada de “PLIONEUCE IMPRIMACIÓN” - Sin dilución (siempre que el yeso nuevo presente señales de alcalinidad o salitre o todavía en las repinturas como promotor de adherencia y de protección).

- Una camada de “HYDRONEUCE IMPRIMACIÓN” - Sin dilución.
- Una camada de “MULTINEUCE – – Imprimación Acrílica Acuosa Multiusos” – Sin dilución.

APLICACIÓN:

Homogenizar bien el producto antes de aplicarlo.

Es aplicado con rodillo alveolado o cepillo, en una única capa sin dilución.

En la aplicación con rodillo, la finalización del acabado texturado debe ser hecha de abajo para arriba.

Para se obtener un mejor acabado, al nivel del relevo, aconsejamos aplicar una capa de de “TEXTNEUCE” diluido con agua, a la cual se llama “frotis” después de la aplicación.

DILUCIÓN:

Es hecha con agua, se necesario, en cantidades bastante pequeñas.

RENDIMIENTO:

En promedio 1.2 a 1.5 m²/litro y por camada, dependiendo de la absorción del yeso.

Para el frotis, el rendimiento es de ± 4 m²/litro y por camada.

LIMPIEZA DEL MATERIAL:

Con agua, inmediatamente después de la aplicación.

PRECAUCIONES:

La selección de los componentes de este producto da una concentración en clorometilisotiozolinona/metilisotiozolinona 3:1, inferior a 15ppm, que viene en conformidad con la Directiva Comunitaria n° 98/8/EC. Por eso, este producto no es irritante ni presenta riesgo de causar sensibilización en contacto con la piel. Aunque no presente riesgos para la salud, es aconsejable mantener fuera del alcance de los niños.

RECOMENDACIONES:

No aplicar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a 5°C.

Pintar en “contra sol” es una técnica que se recomienda, para obtenerse buenas aplicaciones y evitar los defectos que advienen de aplicaciones con paredes calientes.

**ALMACENAMIENTO
Y
EMBALAJE:**

Se deben conservar los embalajes debidamente cerrados, en condiciones ambientales de temperatura y humedad amenas, y gastar el producto por orden cronológica de entrega.

Utilizarlo, preferiblemente, hasta 2 años después de la fecha de fabricación, y puede utilizarse después de esa fecha, siempre que, se verifique una fácil homogeneidad del producto.

Se entrega en embalajes de 5 y 15 litros.

Nota a): el valor de COV anterior se refiere al producto listo para su uso, de conformidad con las características técnicas recomendadas por nosotros. No somos responsables por otras mezclas hechas al producto. Llamamos la atención especial a todos nuestros agentes para la responsabilidad que tienen por no respetar lo que determina la Directiva 2004/42/CE

