

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº Neucetherm CORK

1. Código de identificação único do produto – tipo	Neucetherm CORK Acabamento 1 – Hydroneuce Primário + Neuceglue 100F + Neucegold
2. Utilização prevista	Sistema Compósito de Isolamento Térmico pelo Exterior com revestimento aplicado sobre isolante pré-fabricado de poliestireno expandido destinado ao isolamento exterior de paredes de edifício.
3. Fabricante	NEUCE – INDÚSTRIA DE TINTAS, S.A. Rua Joaquim Francisco Rocha Apartado 4514 3701-902 Romariz Portugal
4. Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):	Sistema 2 ⁺
5. Documento de Avaliação Europeu	EAD 040083-00-0404
6. Avaliação Técnica Europeia	ETA 20/0061
7. Organismo de Avaliação Técnica	Itecons – Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para a Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade
8. Organismo Notificado	Organismo notificado nº1328 (CERTIF – Associação para a certificação) realizou a inspeção de receção, controlo de produção, ensaios de controlo e desempenho, marcação dos produtos, verificação funcional, controlo do equipamento de medição, preservação do produto no âmbito do sistema de conformidade 2 ⁺ e emitiu o certificado de conformidade do controlo da produção em fábrica nº 1328-CPR-0963.

8. Desempenho declarado

Características	Desempenho	Especificação Técnica Harmonizada
Reação ao fogo ICB + camada de base + rede normal + camada de acabamento 1	B-s1, d0	EN13501-1+A1
Absorção de água após 1h ICB+ camada de base + rede normal ICB + camada de base + rede normal + Acabamento 1	0.14 Kg/m ² 0.06 Kg/m ² Satisfatório	EAD 040083-00-0404
Absorção de água após 24h ICB + camada de base + rede normal ICB + camada de base + rede normal + Acabamento 1	0.43 Kg/m ² 0.32 Kg/m ² Satisfatório	
Comportamento higrotérmico ICB + camada de base + rede normal + camada de acabamento 1	Satisfatório	
Comportamento ao gelo/ degelo ICB + camada de base + rede normal + camada de acabamento 1	Resistente	
Resistência ao impacto ¹⁾ ICB + camada de base + rede normal + Acabamento 1 ICB+ camada de base + rede normal + rede reforço + Acabamento 1	Categoria de utilização: II Categoria de utilização: II	
Permeabilidade ao vapor de água (espessura da camada de ar equivalente) Camada de base + rede normal + Acabamento 1	0.4 m	
Aderência entre a camada de base e o isolamento térmico ICB + camada de base + rede normal + Acabamento 1 ICB + camada de base + rede normal + rede reforço + Acabamento 1	0.04 MPa ³⁾ 0.02 MPa ³⁾ Rotura coesiva ³⁾	
Aderência entre a camada de colagem e o isolamento térmico (ICB + camada de colagem) Estado inicial 48 h imerso em água + 2 h 23°C/50% RH 48 h imerso em água + 7 dias 23°C/50% RH	0.05 MPa ³⁾ 0.04 MPa ³⁾ 0.05 MPa ³⁾ Rotura coesiva ³⁾	
Aderência entre a camada de colagem e o substrato (betão) Estado inicial 48 h imerso em água + 2 h 23°C/50% RH 48 h imerso em água + 7 dias 23°C/50% RH	0.65 MPa ⁴⁾ 0.35 MPa ⁴⁾ 0.56 MPa ⁴⁾ Rotura coesiva ⁴⁾	
Proteção contra ruído	NPD ⁵⁾	EAD 040083-00-0404
Substâncias perigosas	Declaração emitida pelo fabricante	

¹⁾Categoria de utilização:

Categoria I – Zona facilmente acessível ao público ao nível do solo e expostas a choques fortes, mas não sujeitas a uso anormalmente severo;

Categoria II – Zonas expostas a choques causados por objetos lançados com a mão ou a pontapé, mas em locais públicos nos quais a altura do sistema limite a gravidade do impacto; ou em níveis inferiores com acesso ao edifício reservado a pessoas de quem se possa esperar cuidado na utilização;

Categoria III – Zonas não suscetíveis de serem danificadas por choques normais causados por pessoas ou objetos lançados com a mão ou a pontapé.

²⁾ Rotura adesiva, entre o produto de colagem e o produto de isolamento

³⁾ Rotura coesiva, 100% de rotura no produto de isolamento

⁴⁾ Rotura coesiva, 100% de rotura na camada de colagem

9. O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:



Marisol Correia

Chief Technical Officer

Romariz, 15 de setembro de 2025